

# IKEBANA

## Karta techniczna

CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	100% Sunbrella Acrylic			
Wykończenie	Wodoodporność i Plamoodporność			
Splot	Kwiatowy			ISO 7211-1
Gramatura	525		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Szerokość rolki	140		cm	EN 1773
Długość rolki	25		m	

### ODPORNOŚĆ TKANINY

Wytrzymałość na rozciąganie	165	236	daN/5cm	ISO 13934-1
Wytrzymałość na zerwanie	54.1	50.9	%	ISO 13934-1
Pilling	3		Class / 5	ISO 12945-2
Test natrysku	4		Class / 5	ISO 4920
Odporność na olej	5		Class / 8	ISO 14419
Odporność na przesunięcie szwów (180 N)	<1	<1	mm	ISO 13936-2
Wytrzymałość szwów	537	483	daN	ISO 13935-2
Stabilność podczas prania w 30 C	±1.5	±1	%	ISO 5077

### ODPORNOŚĆ KOLORÓW

Odporność kolorów na UV - na zewnątrz - 1000h	4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Odporność kolorów na UV - wewnątrz	8		Class / 8	ISO 105 B02
Odporność kolorów na tarcie na sucho	5		Class / 5	ISO 105X12
Odporność kolorów na tarcie na mokro	5		Class / 5	ISO 105X12
Odporność kolorów na pranie w temperaturze 40°C	5		Class / 5	ISO 105 C06

### OGNIOODPORNOŚĆ

California Technical Bulletin 117-203	Sekcja 1
NFPA 260	Klasa 1
NF EN 1021-1	Brak zapalenia

### UŻYTKOWANIE

Gwarancja	5	Lat
Zalecane użytkowanie	Poduszki, zasłony	

### CARE



This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

**Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com/en/UK](http://www.dickson-constant.com/en/UK)

