

KOMO

Karta techniczna

| CHARAKTERYSTYKA | WARTOŚCI | | JEDNOSTKI | STANDARDY |
|-----------------|----------|-------|-----------|-----------|
| | OSNOWA | WĄTEK | | |

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

| | | | | |
|-----------------|--------------------------------|--|------------------|------------|
| Skład | 100% Sunbrella Acrylic | | | |
| Wykonczenie | Wodoodpornosc i Plamoodpornosc | | | |
| Splot | Geometryczny | | | ISO 7211-1 |
| Gramatura | 603 | | g/m ² | ISO 3801 |
| Szerokosc rolki | 140 | | cm | EN 1773 |
| Dlugosc rolki | 25 | | ml | |

ODPORNOSC TKANINY

| | | | | |
|---|------|-----|-----------|-------------|
| Wytrzymalosc na rozciąganie | 168 | 295 | daN/5cm | ISO 13934-1 |
| Wytrzymalosc na zerwanie | 53 | 51 | % | ISO 13934-1 |
| Pilling | 4/5 | | Class / 5 | ISO 12945-2 |
| Test natrysku | 4 | | Class / 5 | ISO 4920 |
| Odpornosc na olej | 5 | | Class / 8 | ISO 14419 |
| Odpornosc na przesuniecie szwów (180 N) | <1 | <1 | mm | ISO 13936-2 |
| Wytrzymalosc szwów | 430 | 419 | daN | ISO 13935-2 |
| Stabilnosc podczas prania w 30 C | ±2.5 | ±2 | % | ISO 5077 |

ODPORNOSC KOLORÓW

| | | | | |
|---|-----|--|-----------|-------------|
| Odpornosc kolorów na UV - na zewnierz - 1000h | 4/5 | | Class / 5 | ISO 105 B04 |
| Odpornosc kolorów na UV - wewnierz | 8 | | Class / 8 | ISO 105 B02 |
| Odpornosc kolorów na tarcie na sucho | 5 | | Class / 5 | ISO 105X12 |
| Odpornosc kolorów na tarcie na mokro | 5 | | Class / 5 | ISO 105X12 |
| Odpornosc kolorów na pranie w temperaturze 40°C | 5 | | Class / 5 | ISO 105 C06 |

OGNIOODPORNOSC

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| California Technical Bulletin 117-203 | Sekcja 1 |
| NFPA 260 | Klasa 1 |
| NF EN 1021-1 | Brak zapalenia |

UZYTKOWANIE

| | | |
|----------------------|---------|-----|
| Gwarancja | 5 | Lat |
| Zalecane uzytkowanie | Cushion | |

CARE



This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK



Zbadane na substancje szkodliwe.
www.oeko-tex.com/standard100

