

# LOPI

## Karta techniczna

CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTK I	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	100% Sunbrella Acrylic			
Wykończenie	Wodoodpornosc i Plamoodpornosc			
Splot	braided			ISO 7211-1
Gramatura	680		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Szerokosc rolki	140		cm	EN 1773
Długosc rolki	25		ml	

### ODPORNOSC TKANINY

Wytrzymałosc na rozciąganie	339	188	daN/5cm	ISO 13934-1
Wytrzymałosc na zerwanie	28.9	34.6	%	ISO 13934-1
Pilling	5		Class / 5	ISO 12945-2
Test natrysku	4		Class / 5	ISO 4920
Odpornosc na olej	5		Class / 8	ISO 14419
Odpornosc na przesuniecie szwów (180 N)	<1	<2	mm	ISO 13936-2
Wytrzymałosc szwów	434	138.9	daN	ISO 13935-2
Stabilnosc podczas prania w 30 C	±2	±1	%	ISO 5077

### ODPORNOSC KOLORÓW

Odpornosc kolorów na UV - na zewnatrz - 1000h	4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Odpornosc kolorów na UV - wewnatrz	8		Class / 8	ISO 105 B02
Odpornosc kolorów na tarcie na sucho	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na tarcie na mokro	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na pranie w temperaturze 40°C	5		Class / 5	ISO 105 C06

### OGNIOODPORNOSC

California Technical Bulletin 117-203	Sekcja 1
NFPA 260	Klasa 1
NF EN 1021-1	Brak zapalenia

### UZYTKOWANIE

Gwarancja	5	Lat
Zalecane uzytkowanie	siedzenia, poduszki	

### CARE



This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

**Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com/en/UK](http://www.dickson-constant.com/en/UK)



Zbadane na substancje szkodliwe.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

