

MAJESTIC

Karta techniczna



CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTK I	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	100% Sunbrella Acrylic			
Wykończenie	Wodoodpornosc i Plamoodpornosc			
Splot	jacquard			ISO 7211-1
Gramatura	410		g/m ²	ISO 3801
Szerokosc rolki	140		cm	EN 1773
Dlugosc rolki	40		ml	

ODPORNOSC TKANINY

Wytrzymalosc na rozciąganie	93	210	daN/5cm	ISO 13934-1
Wytrzymalosc na zerwanie	40.3	47.5	%	ISO 13934-1
Pilling	5		Class / 5	ISO 12945-2
Test natrysku	5		Class / 5	ISO 4920
Odpornosc na olej	4		Class / 8	ISO 14419
Odpornosc na przesuniecie szwów (180 N)	<2	<2	mm	ISO 13936-2
Wytrzymalosc szwów	457	430	daN	ISO 13935-2
Stabilnosc podczas prania w 30 C	±2	±1.5	%	ISO 5077

ODPORNOSC KOLORÓW

Odpornosc kolorów na UV - na zewnątrz - 1000h	4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Odpornosc kolorów na UV - wewnątrz	8		Class / 8	ISO 105 B02
Odpornosc kolorów na tarcie na sucho	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na tarcie na mokro	5		Class / 5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na pranie w temperaturze 40°C	5		Class / 5	ISO 105 C06


OGNIOODPORNOSC

California Technical Bulletin 117-203	Sekcja 1
NFPA 260	Klasa 1
NF EN 1021-1	Brak zapalenia

UZYTKOWANIE

Gwarancja	5	Lat
Zalecane uzytkowanie	Siedzenia, poduszki, zaslony	

CARE



This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK



MAJESTIC WATERPROOF

Karta techniczna

CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	77% Akryl Parasol 23% PU			
Wykończenie	Wodoodporność i Plamoodporność			
Splot	jacquard			ISO 7211-1
Gramatura	525		g/m ²	ISO 3801
Szerokość rolki	138		cm	EN 1773
Długość rolki	40		ml	

ODPORNOŚĆ TKANINY

Wytrzymałość na rozciąganie	93	211	daN/5cm	ISO 13934-1
Wytrzymałość na zerwanie	40,3	47.5	%	ISO 13934-1
Pilling	5		Class / 5	ISO 12945-2
Schmerber	>1500		mm	ISO 811
Test natrysku	5		Class / 5	ISO 4920
Odporność na olej	4		Class / 8	ISO 14419
Odporność na przesunięcie szwów (180 N)	<2	<2	mm	ISO 13936-2
Stabilność podczas prania w 30 C	±2	±1,5	%	ISO 5077


ODPORNOŚĆ KOLORÓW

Odporność kolorów na UV - na zewnątrz - 1000h	4/5		Class / 5	ISO 105 B04
Odporność kolorów na UV - wewnątrz	8		Class / 8	ISO 105 B02
Odporność kolorów na tarcie na sucho	5		Class / 5	ISO 105X12
Odporność kolorów na tarcie na mokro	5		Class / 5	ISO 105X12
Odporność kolorów na pranie w temperaturze 40°C	5		Class / 5	ISO 105 C06

UŻYTKOWANIE

Gwarancja	5	Lat	
Zalecane użytkowanie	Seat		

CARE



This product's values may vary with a tolerance of ± 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK

